



报告编号: JZ240110QG0387

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 校服
SAMPLE NAME

委托单位: 将乐县教育局
ENTRUSTMENT UNIT

经销单位: /
DISTRIBUTION UNIT

检验类别: 委托检验
TEST CATEGORY

山东精准产品质量检测有限公司
Shandong Precision Products Quality Inspection Co.,Ltd.



山东精准产品质量检测有限公司
Shandong Precision Products Quality Inspection Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report



报告编号: JZ240110QG0387

共 4 页 第 1 页

样品名称 Sample Name	校服	商标 Trademark	/
型号规格 Model/Type	140(面料: 60%棉、40% 聚酯纤维)	样品等级 Sample Grade	一等品
检验样品数量 Sample Quantity For Test	3 套	生产日期/批号 Production Date/Lot	/
委托单位/地址/电话 Entrustment unit/Add/Tel.	将乐县教育局		
经销单位/地址/电话 Distribution unit/Add/Tel.	/		
生产(供货)单位/地址/电话 Production (Supplier) unit/Add/Tel.	帝牌(中国)有限公司 福建省石狮市香江路大帝集团		
送样人员 Deliverer	林茂方	检验类别 Test Category	委托检验
样品原编号 Original Sample No.	T2410182	送样日期 Send Date	2024-10-29
样品特性和状态 Sample Description	样品完好	检验日期 Test Date	2024-10-31 至 2024-11-07
检验依据 Test Standard	GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)		
检验项目 Test Item	可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、起球、断裂强力、顶破强力、接缝强力、接缝处纱线滑移、附件锐利性、绳带要求		
检验结论 Test Conclusion	该样品依据 GB/T 31888-2015《中小学生校服》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类)标准检验, 所检项目合格。 (盖章) 签发日期 2024年11月107日 检验检测专用章		
备注 Note	1、本报告含封面及封底。2、符号“/”表示该项无内容。3、检测地址: 山东省菏泽市高新区中华西路 2059 号西楼菏泽高新区金融总部经济园区 685 室/九为产业园内。		

批准:

周萍萍

审核:

陈琦

编制:

赵颖

检 验 报 告

Test Report



报告编号: JZ240110QG0387

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定	
1	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2, 4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		3, 3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		3, 3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		3, 3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		4, 4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		4, 4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2, 4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出 (<5)	合格

山东精准产品质量检测有限公司
Shandong Precision Products Quality Inspection Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report



报告编号: JZ240110QG0387

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	纤维含量/%	上衣	/	棉 60.0±5.0 聚酯纤维 40.0±5.0	棉 62.7 聚酯纤维 37.3	合格
		下衣	/	棉 60.0±5.0 聚酯纤维 40.0±5.0	棉 62.5 聚酯纤维 37.5	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出 (<20)	合格
4	pH 值		/	4.0~8.5	上衣: 6.4 下衣: 6.8	合格
5	异味		/	无	无	合格
6	耐水色牢度	变色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
		沾色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
7	耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
		沾色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
8	耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
		沾色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
9	耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
		沾色	级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
10	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
11	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	上衣: 4 下衣: 4	合格
12	起球		级	≥3-4	上衣: 4-5 下衣: 4-5	合格
13	断裂强力		N	针织类不作要求	/	/
14	顶破强力		N	≥250	上衣: 403 下衣: 732	合格
15	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝: 190	合格
16	接缝处纱线滑移		mm	针织类不作要求	/	/
17	附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格

山东精准产品质量检测有限公司
Shandong Precision Products Quality Inspection Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report



报告编号: JZ240110QG0387

共 4 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
18	绳带要求	/	见 GB 31701-2015 标准 4.4.3 表 3 要求	符合	合格
样品附件					
样品图片			样品粘贴		
-----以下空白-----					

注意事项

- 报告无“检验检测专用章”无效;报告无编制、审核、批准人签字无效;无骑缝章无效。
- 报告涂改无效。
- 未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)本报告。
- 非本公司抽样(样品由客户提供时),报告结果仅适用于样品本身。
- 送样检验样品及相关信息,均由委托单位提供,本公司不负责其真实性及完整性。
- 如对本报告有异议,请于收到报告之日起,十五日内提出,逾期不予受理。

公正性声明

为保证本公司检测工作的公正性,特作如下声明:

- 1、遵守国家法律法规,严格执行检测标准、规范等技术文件。
- 2、全体员工不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系;不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动;不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用和维护活动。
- 3、保证对检测结果判断的独立性,所有检测结果不受来自商业、财务和行政以及其他方面不恰当的干预。
- 4、对客户的样品、技术、资料信息和检测结果保密,严禁本公司检测人员利用客户的技术及信息从事牟利活动。
- 5、为所有客户提供相同质量的检测服务。
- 6、本公司承诺承担由于公正性问题而对客户造成的损失。

联系方式

地址:山东省菏泽市高新区中华西路 2059 号西楼菏泽高新区金融总部经济园区 685 室/

九为产业园内

业务受理电话:(0530)3133195

传真:(0530)3133193

电子邮箱(E-Mail): jzjc66666@163.com

网址:<http://www.sdjzjcgs.com>